



KENDA FARBEN EST UNE SOCIETE'
AVEC SYSTEME DE QUALITE'
CERTIFIE' ISO 9001

SERVICE TECHNIQUE

Série

33104

Note applicative sur l'usage dans les adhésifs Kenda Farben du produit:

DESMODUR RFE

● SOMMAIRE

AGENT D'ACTIVATION POUR ADHESIF A' BASE SOLVANT

● DESCRIPTION

DESMODUR RFE est un agent d'activation pour adhésif à deux composants. Il s'agit d'un poly-isocyanate que, à température ambiante, réagit avec le caoutchouc naturel, synthétique, composés polyoxydriques. L'usage de **DESMODUR RFE** augmente la résistance de l'encollage aux agents extérieurs et l'adhésion à supports difficiles. Liquide brun-jaunâtre. Les variations des couleurs ne compromettent pas la qualité du produit.
N.B.: **DESMODUR RFE** est très réactif et il ne doit pas venir à contact avec les mains et les yeux. Les surfaces cutanées touchées par le produit doivent être lavées immédiatement.

● CARACTERISTIQUES

- Solution de poly-isocyanate
- liquide brun-jaunâtre

● APPLICATION

- Pour réactiver les adhésifs il est nécessaire le 5% en poids de **DESMODUR RFE** et bien le mélanger
- la durée de l'adhésif après la mélange avec le **DESMODUR RFE** est d'environ 4 heures (et il faudrait l'usager dans cette période), après l'adhésif revient toujours plus visqueux et de difficile lavorazione, jusqu'à quand il revient un gel irréversible

● COULEURS

● SOLVANTS

Le **DESMODUR RFE** est soluble dans les suivants solvants:
acétate d'éthyle, acétone, méthyle-éthyle-cétone, toluol

● EMBALLAGE

Bouteille de Kg. 0,750 - carton de n. 20 bouteilles

● MAGASINAGE

Le produit se maintient pour environ 1 année si contenu dans récipients originaux bien fermés en lieu sec et aéré. Il ne supporte pas le gel et la chaleur excessive. Le **DESMODUR RFE**, étant très sensible à l'humidité, doit être conservé en récipients d'aluminium bien fermés. Pour le prélèvement de petites quantités de produit il est bien utiliser conteneurs de dimensions appropriées, puisque aussi l'humidité absorbée pendant le transvasement peut amorcer la réaction avec les groupes isocyaniques.

Les renseignements techniques sus-indiqués répondent à notre meilleure expérience, toutefois ils sont donnés seulement à titre indicatif sans constituer aucun engagement de notre part.

28-02-07 RM/pm