KENDA FARBEN EST UNE SOCIETE'
AVEC SYSTEME DE QUALITE'
CERTIFIE' ISO 9001

SERVICE TECHNIQUE **Série** **30800**

DISTACCANTE SI-1

● *SOMMAIRE*

AGENT DETACHANT ETUDIE COMME DETACHANT POUR MOULES DANS LA PRODUCTION DE PRODUITS MANUFACTURES EN: PU DE POLYESTERE ET POLYETHERE, RESINES MELAMMINIQUES, PHENOLIQUES, POLYESTERES ET EPOSSIDIQUES, PVC A MOULES FROIDES

● *CARACTERISTIQUES*

– Apparence	liquide limpide
– Couleur	incolore
– Teneur en substances actives en %	environ 4
– Densité à 20°C	1.3
– Viscosité à 25°C	environ 12 cps

● *APPLICATION*

- On applique par pinceau, à tampon ou par pistolet
  - eviter contacts prolongés avec la peau
  - dans le cas de giclées dans les yeux laver en abondance avec eau
- il est absolument indispensable effectuer l'application sur moules parfaitement dégraissées et propres
- les applications de **DISTACCANTE SI-1 30800** pourront changer selon le format des pièces injectées et le matériel utilisé
- en général une application permet l'extraction de 2 à 10 estampages
- le **DISTACCANTE SI-1 30800** est très apprécié dans le cas d'estampage de mousses polyuréthaniques rigides et demi-rigides qui sont particulièrement difficiles d'extraire
- si les pièces estampées doivent ensuite venir collées ou peintées, il est indispensable procéder à dégraissage

● *COULEURS* Neutre

● *SOLVANTS* Ne sont pas nécessaires

● *EMBALLAGE* Fut de Kg. 250

● *MAGASINAGE* Le produit se mantient pour environ 24 mois si contenu dans récipients originaux bien fermés en lieu sec et aéré.
Température: de 5°C. à 35°C.

Les renseignements techniques sus-indiqués répondent à notre meilleure expérience, toutefois ils sont donnés seulement à titre indicatif sans constituer aucun engagement de notre part.

15-05-07 RM/pm

KENDA FARBEN S.p.A. Via Tramia, 72 - 27026 GARLASCO PV - ITALY - P.O. Box 42 - Tel. +39 0382 820201 - Fax +39 0382 820205
http://www.kendafarben.com - E-mail: info@kendafarben.com