



KENDA FARBEN EST UNE SOCIETE'
AVEC SYSTEME DE QUALITE'
CERTIFIE' ISO 9001

SERVICE TECHNIQUE

Série

18

DUPLEX

-
- **SOMMAIRE** **VERNIS MONOCOMPOSANT BICOLORE POUR LA COLORATION DES SEMELLES EN CUIR A PLEINE FLEUR**
-
- **DESCRIPTION** **DUPLEX** est un vernis spécial pour le finissage des semelles en cuir à pleine fleur, marquées. Séche rapidement laissant, sur la semelle traitée, une légère pellicule noir que, pendant le brossage, vient emportée faisant affleurer la couleur du fond. L'effet final est un net contraste entre le noir de le marquage et la couleur de la semelle. Le film appliqué est élastique, a bon toucher et un aspect sérrique et épais.
 - **CARACTERISTIQUES**
 - Viscosité coupe Ford n° 2 44 +/- 5 secondes
 - Densité à 20°C environ 1,00
 - Essuyage à 20°C 5 minutes
 - Inflammabilité classe 3
 - **APPLICATION**
 - Vient appliqué au pistolet à la pression de 3 - 4 ATM diamètre tuyeau 0.7 - 1 mm
 - l'application manuelle se réalise avec pinceau doux ou avec petite éponge, évitant des réglures et en cherchant de couvrir en facon uniforme toute la surface
 - laisser essuyer bien
 - travailler la semelle avec brosse à disques de toile, traitée avec cire **ABRASIVA**, exerçant une légère pression
 - cirer avec brosse à fils de laine traitée avec cire **CARNAUBA**
 - le produit **DUPLEX**, avant de l'utilise, doit etre agité très bien
 - se porte à connaissance de l'utilisateur que c'est indispensable exécuter des preuves préliminaires au fin d'établir la capacité du produit sur les différentes sortes de cuir
 - **COULEURS** 31859 Rouille 31814 Bois
31821 Chameau
 - **SOLVANTS** Pour dilutions et lavages utiliser **SOLVENTE 31701**
 - **EMBALLAGE** Boit de Lt. 10 - carton de n. 2 boits
 - **MAGASINAGE** Le produit se maintient pour environ 24 mois si contenu dans récipients originaux bien fermés en lieu sec et aéré. Il ne supporte pas le gel et la chaleur excessive.

Les renseignements techniques sus-indiqués répondent à notre meilleure expérience, toutefois ils sont donnés seulement à titre indicatif sans constituer aucun engagement de notre part.

15-05-07 RM/pm