



KENDA FARBEN EST UNE SOCIETE'
AVEC SYSTEME DE QUALITE'
CERTIFIE' ISO 9001

SERVICE TECHNIQUE

ECOSAR 21-55

● SOMMAIRE **ADHESIF EN DISPERSION AQUEUSE A BASE DE LATEX NATURELS ET SYNTHETIQUES**

- **CARACTERISTIQUES**
- Adhésif dispersion de caoutchouc naturel et synthétique blanc
 - Couleur
 - Viscosité à 20°C 20'' +/- 5'' coupe Ford n° 4
 - Temps ouvert permanent
 - Poids spécifique à 20°C 0,960 +/- 0,02
 - Température de réactivation (°C.) /
 - Non inflammable
 - Designation chimique caoutchouc naturel et synthétique dans véhicule aqueux

- **APPLICATION**
- On peut appliquer **ECOSAR 21-55** soit manuellement, par pinceau, ou par machine à rouleaux ou spray
 - il est indiqué pour de supports absorbants, il a une vitesse de filmation très rapide
 - l'adhésion a lieu par contact du film ou par coupage des surfaces quand **ECOSAR 21-55** est encore en phase humide

Notes: on suggère d'utiliser l'adhésif à températures pas inférieures à 18°; en cas le matériel est emmagasiné en places froids, reconditionner avant l'usage

- **SOLVANTS** Pour délayages utiliser de l'**EAU**

- **EMBALLAGE** Récipient de Kg. 10 - carton de n. 2 récipients

- **MAGASINAGE** Le produit se maintient pour environ 6 mois si contenu dans récipients originaux bien fermés en lieu sec et aéré. Il ne supporte pas le gel et la chaleur excessive.

Les renseignements techniques sus-indiqués répondent à notre meilleure expérience, toutefois ils sont donnés seulement à titre indicatif sans constituer aucun engagement de notre part.

06-02-06 SG/pm