



KENDA FARBEN EST UNE SOCIETE'  
AVEC SYSTEME DE QUALITE'  
CERTIFIE' ISO 9001

## SERVICE TECHNIQUE

---

# ECOSAR 41-55 1:1

---

- **SOMMAIRE** **ADHESIF EN DISPERSION AQUEUSE, A BASE DE LATEX NATURELS ET SYNTHETIQUES**
  
- **USAGE** Particulièrement indiqué pour les maroquineries pour l'accouplement de peaux et matériaux synthétiques qui doivent être simplement encollés. Il peut être appliqué par machine à rouleaux que à pinceau.
  
- **CARACTERISTIQUES**
  - Aspect liquid blanc ivoire
  - Valeur Ph entre 8 et 9
  - Poids spécifiques (gr/cm<sup>3</sup>) environ 0,95
  
- **APPLICATION**
  - Employer le produit comme suit:
    - température ambiante de l'adhésif et des matériaux à encoller, environ 20 - 22°C
    - humidité des matériaux à encoller 8 - 10%
    - humidité relative de l'air 65 - 75%
  - **ECOSAR 41-55 1:1** s'étend sur les deux surfaces à encoller
  - laisser essuyer pour au moins 5/10 minutes et donc presser ensemble les deux surfaces
  - quand on l'aspersion, il faut régler la distance du pistolet, en façon d'obtenir un'aspersion tout à fait homogène

**Notes:** on suggère d'utiliser l'adhésif à températures pas inférieures à 18°; en cas le matériel est emmagasiné en places froids, reconditionner avant l'usage
  
- **EMBALLAGE** Jerrycan de Kg. 10 - carton de n. 2 jerrycans
  
- **MAGASINAGE** Etable pour 6 mois si bien conservé dans les emballages originaux à la température de 20°C. Le produit craint le froid et il doit être conservé à une température ambiante non inférieure aux + 10°C.
  
- **NOTES** On doit l'agiter bien avant son usage. Il craint le gel. Tenir les emballages parfaitement fermés.

Les renseignements techniques sus-indiqués répondent à notre meilleure expérience, toutefois ils sont donnés seulement à titre indicatif sans constituer aucun engagement de notre part.

20-03-07 SG/pm