KENDA FARBEN EST UNE SOCIETE'
AVEC SYSTEME DE QUALITE'
CERTIFIE' ISO 9001

SERVICE TECHNIQUE

ECOSAR 502 B

● *SOMMAIRE*

ADHESIF EN DISPERSION AQUEUSE, A BASE DE LATEX NATUREL ET SYNTHETIQUE

● *USAGE*

Particulièrement indiqué pour le couplage de matériaux expansé.
S'applique au pistolet avec un pistolet combiné avec le catalyseur " KENDOR ECO A ", au pistolet par une machine spéciale.

● *CARACTERISTIQUES*

– Aspect	liquid de couleur blanc ivoire
– Temps ouvert	2 / 3 minutes
– Poids spécifiques (gr/cm3)	environ 0,95

● *APPLICATION*

– Usager le produit aux conditions suivantes:
  – température ambiante, de l'adhésif et des materiaux à encoller, environ 20 - 22°C
  – umidité des materiaux à encoller 8 - 10%
  – umidité relative de l'air 65 - 75%
– regler la distance du pistolet en facon d'obtenir un'aspersion homogène et appliquer **ECOSAR 502 B** sur les surfaces du materiel à encoller et coupler tout de suit

Notes: on suggére d'utiliser l'adhésif à températures pas inférieures à 18°; en cas le matériel est emmagasiné en places froids, reconditionner avant l'usage

● *EMBALLAGE*

Boite de Kg. 10 - carton de n. 2 boites

● *MAGASINAGE*

Etable pour 6 mois si bien conservé dans les emballages originals à la température de 20°C. Le produit craint le froid et il doit etre conservé à une température ambiante non inferieure aux + 10°C.

● *NOTES*

On doit l'agiter bien avant son usage. Il craint le gel.
Tenir les emballages parfaitement fermés.

Les renseignements techniques sus-indiqués répondent à notre meilleure expérience, toutefois ils sont donnés seulement à titre indicatif sans constituer aucun engagement de notre part.

14-09-09 SG/pm

KENDA FARBEN S.p.A. Via Tramia, 72 - 27026 GARLASCO PV - ITALY - P.O. Box 42 - Tel. +39 0382 820201 - Fax +39 0382 820205
http://www.kendafarben.com - E-mail: info@kendafarben.com