



KENDA FARBEN EST UNE SOCIETE'
AVEC SYSTEME DE QUALITE'
CERTIFIE' ISO 9001

SERVICE TECHNIQUE

ECOSAR MW 15

● SOMMAIRE **ADHESIF EN DISPERSION AQUEUSE A BASE DE LATEX SYNTHETIQUES**

● **USAGE** Particulièrement indiqué pour la petite maroquinerie (portafeuilles), pour le couplage de peaux et synthétique. Application au pistolet.

● **CARACTERISTIQUES**

– Aspect	liquide blanc
– Viscosité	600 +/- 50 (mPas)
– Valeur pH	entre 8 et 9
– Contenu sec	51,5 +/- 5

● **APPLICATION**

- Il faut appliquer **ECOSAR MW 15** seulement sur une coté
- après 5 - 10 minutes accoupler nylon ou soie et presser (indications pour petite maroquinerie)
- grace à son élevé pouvoir collant, il peut etre usagé pour des autres travaux qui demandent l'application du produit sur les deux parties (poches, etc.)

Notes: on suggère d'utiliser l'adhésif à températures pas inférieures à 18°; en cas le matériel est emmagasiné en places froids, reconditionner avant l'usage

● **EMBALLAGE** Corbeille de Kg. 10 - carton de n. 2 corbeilles

● **MAGASINAGE** Etable pour 6 mois si bien conservé dans les emballages originaux à la température de 20°C. Le produit craint le froid et il doit etre conservé à une température ambiante non inferieure aux + 10°C.

● **NOTES**

On doit l'agiter bien avant son usage.
Il craint le gel.
Tenir les emballages parfaitement fermés.

Les renseignements techniques sus-indiqués répondent à notre meilleure expérience, toutefois ils sont donnés seulement à titre indicatif sans constituer aucun engagement de notre part.

06-02-06 SG/pm