



KENDA FARBEN EST UNE SOCIETE'  
AVEC SYSTEME DE QUALITE'  
CERTIFIE' ISO 9001

## SERVICE TECHNIQUE

# ECOSAR MW 305

- **SOMMAIRE** **ADHESIF POLYURETHANIQUE A' FROID EN DISPERSION AQUEUSE  
NE NECESSITE PAS DE REVIVICATION**
  
- **USAGE** Indiqué pour maroquinerie, particulièrement pour portefeuilles, placage à froid. **ECOSAR MW 305** est indiqué pour n'importe quel genre de matériel à encoller mais, en utilisant des peaux grasses, il faut appliquer sur les deux surfaces à encoller.
  
- **CARACTERISTIQUES**
  - Aspect liquide, blanc ivoire
  - Viscosité: 80 +/- 20 (mPas)
  - Valeur pH entre 8 et 9
  - Poids spécifique à 20°C 1,00 +/- 0,01
  
- **APPLICATION**
  - Preparer soigneusement les surfaces
  - appliquer uniformement **ECOSAR MW 305** soit au pinceau, au pistolet ou bien par machine à rouleau
  - coupler après 5 - 10 minutes. Dans la production des portefeuilles est conseillable coupler immédiatement les matériels après l'application de l'adhésif par un produit pas parfaitement filmé, le pressage peut être effectué aussi après 30 minutes

**Notes:** on suggère d'utiliser l'adhésif à températures pas inférieures à 18°; en cas le matériel est emmagasiné en places froids, reconditionner avant l'usage
  
- **EMBALLAGE** Corbeille (plastique) de 10 kg - carton de 2 corbeilles
  
- **MAGASINAGE** Le produit reste stable pendant environ 6 mois s'il est conservé dans l'emballage d'origine à une température de 20°C. Le produit doit être préservé du froid et de toute façon conservé à une température ambiante non inférieure à 10°C.
  
- **NOTES** Bien agiter avant l'emploi. Préserver du gel. Garder les emballages parfaitement fermés.

Les renseignements techniques sus-indiqués répondent à notre meilleure expérience, toutefois ils sont donnés seulement à titre indicatif sans constituer aucun engagement de notre part.

01-09-08 SG/pm