KENDA FARBEN EST UNE SOCIETE'
AVEC SYSTEME DE QUALITE'
CERTIFIE' ISO 9001

SERVICE TECHNIQUE

ECOSAR MW 35

- *SOMMAIRE* — **ADHESIF EN DISPERSION AQUEUSE A BASE DE LATEX SYNTHETIQUES**

- *USAGE*

Indiqué particulièrement pour le travail de la tige.
Application au pinceau.

- *CARACTERISTIQUES*

– Viscosité	33.000 +/- 2.000
– Valeur pH	9 +/- 1
– Contenu sec	50 +/- 2

- *APPLICATION*

– Appliquer **ECOSAR MW 35** par pinceau sur les deux surfaces à encoller
– laisser essuyer pour 5 - 10 minutes, encoller et presser
– s'on employe des materiaux synthétiques, le temps d'essuyage est plus long, selon le materiel employé

Notes: on suggére d'utiliser l'adhésif à températures pas inférieures à 18°; en cas le matériel est emmagasiné en places froids, reconditionner avant l'usage

- *EMBALLAGE*

Corbeille de Kg. 10 - carton de n. 2 corbeilles

- *MAGASINAGE*

Etable pour 6 mois si bien conservé dans les emballages originals à la température de 20°C. Le produit craint le froid et il doit etre conservé à une température ambiante non inferieure aux + 10°C.

- *NOTES*

On doit l'agiter bien avant son usage.
Il craint le gel.
Tenir les emballages parfaitement fermés.

Les renseignements techniques sus-indiqués répondent à notre meilleure expérience, toutefois ils sont donnés seulement à titre indicatif sans constituer aucun engagement de notre part.

06-02-06 SG/pm

KENDA FARBEN S.p.A. Via Tramia, 72 - 27026 GARLASCO PV - ITALY - P.O. Box 42 - Tel. +39 0382 820201 - Fax +39 0382 820205
http://www.kendafarben.com - E-mail: info@kendafarben.com