



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie

16

ATS 443 R

● **SOMMARIO**

ADESIVO LEGGERO NON MACCHIANTE USATO NELLE PELLETTIERE E NEI CALZATURIFICI PER LAVORAZIONI DI GIUNTERIA, RIPIEGATURA E ACCOPPIAMENTI VARI DI PELLE CON FODERA, DI PELLE CON PELLE, DI SUOLETTE O SOTTOPIEDI AD ALTRI MATERIALI. OTTIMA MACCHINABILITÀ. ADESIVO EXPORT

● **CARATTERISTICHE**

- Adesivo a base di gomma naturale
- Colore chiaro semitrasparente
- Viscosità Brookfield 3.400 - 4.200 cps
- Tempo aperto 30 - 120 minuti
- Peso specifico a 20°C 0,700 +/- 0,01
- Temperatura di riattivazione (°C) /
- Contiene solventi in conformità alle leggi vigenti
- Infiammabile
- Designazione chimica gomma naturale in solventi organici

● **APPLICAZIONE**

- Spalmare l'adesivo a pennello sulle parti da incollare e lasciare asciugare il solvente per 15 - 20 minuti
- unire quindi a freddo e pressare
- l'accoppiamento può essere effettuato anche dopo 2 - 3 ore dall'applicazione dell'adesivo grazie alla spiccata appiccicosità del prodotto
- la presa iniziale è discreta e si sviluppa completamente dopo 48 ore

Note: si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

● **SOLVENTI**

Per diluizioni usare **SOLVENTE 31705**

● **IMBALLO**

Latta da Kg. 11,8 netto

● **MAGAZZINAGGIO**

Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.
Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

10-05-10 RM/pm