



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **16**

**ADAC 200**

● *SOMMARIO*

**ADESIVO IN DISPERSIONE ACQUOSA PER CONTRAFFORTI IN  
RIGENERATO DI CUIOIO (SALPA) A RAPIDO ASCIUGAMENTO**

● *CARATTERISTICHE*

- Adesivo termoplastico
- Colore bianco
- Viscosità a 20°C 14" in tazza Ford n° 4
- Temperatura di riattivazione (°C) 80 - 90
- Contiene solventi in conformità alle leggi vigenti
- Non infiammabile

● *APPLICAZIONE*

- Immergere il contrafforte nell'**ADAC 200** per 2 - 3 secondi
- estrarlo ed attendere la filmazione (asciugamento) completa
- inserirlo nel tallone tra fodera e tomaia e procedere alla successiva lavorazione

**Note:** si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

● *DILUIZIONI*

Per diluizioni usare **ACQUA**

● *IMBALLO*

Fusto da Kg. 25 netto

● *MAGAZZINAGGIO*

Il prodotto si conserva per circa 6 mesi se tenuto in recipienti ben chiusi a una temperatura di 15 - 25°C

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

08-02-06 RM/pm