



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie

311750

EVA PRIMER E

● **SOMMARIO**

PRIMER EXPORT INCOLORE PER EVA MICROPOROSA

● **CARATTERISTICHE**

- Colore incolore - giallo chiaro
- Viscosità a 20°C tazza Ford n° 4 = 12"
- Peso specifico a 20°C 0,895 +/- 0,01
- Facilmente infiammabile

● **APPLICAZIONE**

- Applicare con pennello **EVA PRIMER E** sulla microporosa precedentemente carteggiata
- lasciare asciugare per 15 - 20 minuti a temperatura ambiente
- applicare l'adesivo poliuretano definitivo addizionato con il 3 - 5% di attivatore
- ad avvenuta evaporazione dei solventi accoppiare esercitando uniforme pressione
- adesione definitiva dopo 48 ore

● **COLORI**

● **SOLVENTI**

● **IMBALLO**

Latta da Kg. 10 - cartone da n. 2 latte

● **MAGAZZINAGGIO**

Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.
Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

15-05-07 RM/pm