



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **40**

FEDOR CONC.

● **SOMMARIO**

**CONCENTRATO PER LA PREPARAZIONE DI VERNICI TRASPARENTI PER
SUOLE IN PVC. RAPPORTO DI DILUIZIONE 1 : 3.**

● **FORMULAZIONE**

La vernice neutra pronto uso si ottiene formulando nel seguente modo:

Fedor Conc. 44011	250
Miscela solvente	750

	1.000

Per la preparazione della vernice Vi consigliamo le seguenti miscele solvente:

Dicloropropano	100	100	200	200
Mek	700	-----	700	-----
Toluolo	200	200	100	100
Acetato d'Etile	-----	700	-----	700

La formulazione neutra viene colorata con i LIBANI CONC. (sostanze coloranti
dissolte in solventi).

ESEMPI DI COLORAZIONE

	1	2	3	4	5	6
Formula neutra	900	950				
Libano Conc.						
● 30306 bruno	100	50	-----	-----	-----	-----
● 30303 nero	-----	-----	100	-----	-----	-----
● 30300 giallo	-----	-----	-----	100	-----	-----
● 30302 arancio	-----	-----	-----	-----	100	-----
● 30301 rosso	-----	-----	-----	-----	-----	100
1 - marrone scuro		2 - marrone chiaro				
3 - nero		4 - giallo				
5 - arancio		6 - rosso				

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

11-12-95 RM/pm



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **40**

FEDOR CONC.

- *SOMMARIO* **CONCENTRATO PER LA PREPARAZIONE DI VERNICI TRASPARENTI PER SUOLE IN PVC. RAPPORTO DI DILUIZIONE 1 : 3.**

Si ottengono diverse tonalità di colore miscelando fra di loro i vari colori base. Nell'eventualità si desideri ottenere colori molto chiari è opportuno diminuire la concentrazione di **LIBANI CONC.** nella formula neutra (es. da 10% a 5 - 3%).

- *APPLICAZIONE* La vernice pronto uso viene applicata a spruzzo (pressione 3 - 3.5 ATM; diametro ugello pistola 1 - 1.2).
- *IMBALLO* Fusto da Kg. 180
- *MAGAZZINAGGIO* Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.
Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

11-12-95 RM/pm