



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie

70/71

FEDOR PU 37000/37110 neutri

● *SOMMARIO*

**FORMULAZIONI PER LA PREPARAZIONE DI VERNICI TRASPARENTI E
COPRENTI PER SUOLE IN POLIURETANO/ESTERE.
APPLICAZIONE A SPRUZZO E IMMERSIONE (SOLO TRASPARENTI)**

● *FORMULAZIONI*

ESEMPI DI FORMULAZIONI COLORI BASE TRASPARENTI

	1	2	3	4	5
FEDOR PU 37000	900	900	900	900	900
Libano Conc.					
● 30306 bruno	100	----	----	----	----
● 30303 nero	----	100	----	----	----
● 30300 giallo	----	----	100	----	----
● 30302 arancio	----	----	----	100	----
● 30301 rosso	----	----	----	----	100
1 - bruno base		2 - nero base	3 - giallo base		
4 - arancio base		5 - rosso base			

Miscelando fra di loro i colori base è possibile ottenere diverse tonalità di colore.
Per ottenere colori più chiari diluire con aggiunta di vernice neutra.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

13-05-05 RM/pm



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie

70/71

FEDOR PU 37000/37110 neutri

● **SOMMARIO**

**FORMULAZIONI PER LA PREPARAZIONE DI VERNICI TRASPARENTI E
COPRENTI PER SUOLE IN POLIURETANO/ESTERE.
APPLICAZIONE A SPRUZZO E IMMERSIONE (SOLO TRASPARENTI)**

ESEMPI DI FORMULAZIONE COLORI BASE COPRENTI

	bianco	rosso	giallo	nero	blu	mattone	ocra
FEDOR PU 37110 Kendaver	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
● 397010 bianco	170	----	----	----	----	----	----
● 397009 rubino	----	100	----	----	----	----	----
● 397004 giallo	----	----	100	----	----	----	----
● 397001 nero	----	----	----	100	----	----	----
● 397008 blu	----	----	----	----	100	----	----
● 397016 mattone	----	----	----	----	----	100	----
● 397003 ocra	----	----	----	----	----	----	100

	1.170	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Miscelando fra di loro i vari colori base nelle diverse percentuali si possono ottenere varie tonalità.

● **APPLICAZIONE**

La vernice trasparente si può applicare sia ad immersione (il tempo di immersione varia da 5 a 10 secondi) sia a spruzzo con apposite macchine automatiche o manualmente utilizzando una pistola con diametro ugello 1.2/1.5 a 3 - 3.5 ATM. La vernice coprente si applica solo a spruzzo con i parametri citati in precedenza.

● **IMBALLO**

● **MAGAZZINAGGIO**

Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato. Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

13-05-05 RM/pm