



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **73**

## FEDOR PU CONC.

● **SOMMARIO**

**SEMILAVORATI PER LA PREPARAZIONE DI VERNICI COPRENTI PER SUOLE IN POLIURETANO - APPLICAZIONE A SPRUZZO E VERNICI TRASPARENTI - APPLICAZIONE A SPRUZZO E IMMERSIONE. RAPPORTO DILUIZIONE 1 : 2,5.**

● **FORMULAZIONI**

Composizione per preparare la formula neutra pronto uso:

Fedor Pu Conc. 47300 neutro	290
Mek	450
Toluolo	260
	-----
	1.000

Ulteriori miscele di solvente suggerite sono:

Cloruro di Metilene	100	100	200	200
Toluolo	200	200	100	100
Mek	----	700	----	700
Acetato d'Etile	700	----	700	----

ESEMPI DI FORMULAZIONI COLORI BASE TRASPARENTI

	1	2	3	4	5
Formula neutra	900	900	900	900	900

**Libano Conc.**

● 30306 bruno	100	----	----	----	----
● 30303 nero	----	100	----	----	----
● 30300 giallo	----	----	100	----	----
● 30302 arancio	----	----	----	100	----
● 30301 rosso	----	----	----	----	100

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

09-10-01 RM/pm



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **73**

## FEDOR PU CONC.

• **SOMMARIO**

**SEMILAVORATI PER LA PREPARAZIONE DI VERNICI COPRENTI PER SUOLE IN POLIURETANO - APPLICAZIONE A SPRUZZO E VERNICI TRASPARENTI - APPLICAZIONE A SPRUZZO E IMMERSIONE. RAPPORTO DILUIZIONE 1 : 2,5.**

**1 - bruno base      2 - nero base      3 - giallo base**  
**4 - arancio base    5 - rosso base**

Miscelando fra di loro i colori base è possibile ottenere diverse tonalità di colore. Per ottenere colori più chiari diluire con aggiunta di vernice neutra.

### ESEMPI DI FORMULAZIONE COLORI BASE COPRENTI

	bianco	rosso	giallo	nero	blu	mattone	ocra
Formula neutra	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Kendaver</b>							
• 397010 bianco	170	----	----	----	----	----	----
• 397009 rubino	----	100	----	----	----	----	----
• 397004 giallo	----	----	100	----	----	----	----
• 397001 nero	----	----	----	100	----	----	----
• 397008 blu	----	----	----	----	100	----	----
• 397016 mattone	----	----	----	----	----	100	----
• 397003 ocra	----	----	----	----	----	----	100
-----							
	1.170	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Miscelando fra di loro i vari colori base nelle diverse percentuali si possono ottenere varie tonalità.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

09-10-01 RM/pm



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **73**

## FEDOR PU CONC.

- **SOMMARIO** SEMILAVORATI PER LA PREPARAZIONE DI VERNICI COPRENTI PER SUOLE IN POLIURETANO - APPLICAZIONE A SPRUZZO E VERNICI TRASPARENTI - APPLICAZIONE A SPRUZZO E IMMERSIONE. RAPPORTO DILUIZIONE 1 : 2,5.
- **APPLICAZIONE** La vernice pronto uso trasparente si può applicare sia ad immersione (il tempo di immersione varia da 5 a 10 secondi) sia a spruzzo con apposite macchine automatiche o manualmente utilizzando una pistola con diametro ugello 1.2/1.5 a 3 - 3.5 ATM. La vernice coprente si applica solo a spruzzo con i parametri citati in precedenza.
- **IMBALLO** Fusto da Kg. 200.
- **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato. Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

09-10-01 RM/pm