



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **16**

**SAR 120**

● **SOMMARIO** **ADESIVO POLICLOROPRENICO CON ELEVATO TACK E LUNGO TEMPO APERTO**

● **CARATTERISTICHE**

- Adesivo	policloroprenico
- Colore	giallo chiaro trasparente
- Viscosità a 20°C	40" +/- 3" in tazza Ford n° 8
- Tempo aperto	lungo
- Peso specifico a 20°C	0,89 +/- 0,01
- Temperatura di riattivazione (°C)	/
- Contiene solventi in conformità alle leggi vigenti	
- Infiammabile	
- Designazione chimica	/

● **APPLICAZIONE**

- Preparare le superfici da incollare
- applicare una o due mani in funzione dell'assorbimento
- lasciare asciugare 5' - 15' a seconda delle condizioni ambientali
- unire le parti e pressare
- qualora il "tempo aperto" del prodotto fosse terminato ripristinarlo riscaldando le superfici a 50 - 60°

**Note:** si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

● **SOLVENTI** Per diluizioni usare **SOLVENTE 31700**

● **IMBALLO** Latta da Kg. 15 lordo

● **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.  
Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

21-04-06 RM/pm