



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **16**

SAR 40 T

● **SOMMARIO** **ADESIVO NEOPRENICO CHIARO PER TUTTE LE LAVORAZIONI DELLA TOMAIA**

- **CARATTERISTICHE**
- Adesivo policloroprenico monocomponente
 - Colore giallo chiaro trasparente
 - Viscosità a 20°C 50" tazza Ford n° 8
 - Tempo aperto 15 - 60 minuti
 - Peso specifico a 20°C 0,9 +/- 0,01
 - Temperatura di riattivazione (°C) 50 - 60
 - Contiene solventi in conformità alle leggi vigenti
 - Infiammabile
 - Designazione chimica policloroprene in solventi organici
- **APPLICAZIONE**
- Pulire accuratamente le due parti da incollare
 - applicare una o due mani del prodotto (in relazione all'assorbimento del materiale) e lasciare asciugare
 - unire le due parti e sottoporle a pressione mediante pressa pneumatica o altra
- Note:** si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso
- **SOLVENTI** Per diluizioni usare **SOLVENTE 31700**
- **IMBALLO** Petroliera da Kg. 15 lordo
- **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.
Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

31-01-07 RM/pm