



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **16**

**SAR 527 R**

● *SOMMARIO*

**ADESIVO NEOPRENICO PARTICOLARMENTE ADATTO ALL'INCOLLAGGIO  
DI PELLE-CUOIO. OTTIMO PER LAVORAZIONE " AGO "**

● *CARATTERISTICHE*

- Adesivo policloroprenico monocomponente
- Colore giallo-arancione
- Viscosità a 20°C 3.500 +/- 200 cps
- Tempo aperto 15 - 30 minuti
- Peso specifico a 20°C 1,030 +/- 0,01
- Temperatura di riattivazione (°C) 70 - 80
- Contiene solventi in conformità alle leggi vigenti
- Infiammabile
- Designazione chimica policloroprene in solventi organici

● *APPLICAZIONE*

- Preparare adeguatamente le parti da incollare
- applicare una o due mani del prodotto (in relazione all'assorbimento del materiale) e lasciare asciugare
- unire le parti e sottoporle a pressione mediante pressa pneumatica o altra

**Note:** si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

● *SOLVENTI*

Per diluizioni usare **SOLVENTE 31700**

● *IMBALLO*

Latta da Kg. 10 lordo - cartone da n. 2 latte

● *MAGAZZINAGGIO*

Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.  
Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

21-04-06 RM/pm