



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie

16

SAR 687

● *SOMMARIO*

**PRIMER NEOPRENICO PER CUOIO E MATERIALI ASSORBENTI**

● *CARATTERISTICHE*

- Adesivo neoprenico
- Colore giallo
- Viscosità a 20°C 35" tazza Ford n° 6
- Tempo aperto 15'
- Peso specifico a 20°C 0,860
- Temperatura di riattivazione (°C) /
- Contiene solventi in conformità alle leggi vigenti
- Infiammabile
- Designazione chimica policloroprene in solventi organici

● *APPLICAZIONE*

- Usare col pennello come 1<sup>a</sup> mano su materiali poco assorbenti per incrementare l'adesione

**Note:** si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

● *SOLVENTI*

Per diluizioni usare **SOLVENTE 31700**

● *IMBALLO*

Petroliera da Kg. 15 netto

● *MAGAZZINAGGIO*

Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti ben chiusi a una temperatura di 15 - 25°C.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

28-11-06 RM/pm