



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **16**

SAR 690

● *SOMMARIO*

**ADESIVO NEOPRENICO MONOCOMPONENTE PER IL MONTAGGIO DI
CONTRAFFORTI IN TESSUTO IMPREGNATO**

● *CARATTERISTICHE*

- Adesivo policloroprenico
- Colore giallognolo
- Viscosità a 20°C 15" in tazza Ford n° 4
- Tempo aperto /
- Peso specifico a 20°C 0,85 +/- 0,02
- Temperatura di riattivazione (°C) /
- Contiene solventi in conformità alle leggi vigenti
- Infiammabile
- Designazione chimica policloroprene in solventi organici

● *APPLICAZIONE*

- Impregnare il contrafforte
- inserire immediatamente oppure dopo alcuni secondi
- passare alla successiva garbatura

Note: si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

● *SOLVENTI*

Per diluizioni usare **SOLVENTE 31705**

● *IMBALLO*

Latta da Kg. 15 lordo

● *MAGAZZINAGGIO*

Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.
Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

21-04-06 RM/pm