



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **16**

SAR 70 E

● **SOMMARIO** **ADESIVO NEOPRENICO UNIVERSALE PER CUOIO, LEGNO, LAMINATI
PLASTICI ED USO GENERALE**

● **CARATTERISTICHE**

- Adesivo policloroprenico monocomponente
- Colore giallognolo
- Viscosità a 20°C 4.000 +/- 200 cps
- Tempo aperto 15 - 60 minuti
- Peso specifico a 20°C 0,89 +/- 0,01
- Temperatura di riattivazione (°C) 60 - 70
- Contiene solventi in conformità alle leggi vigenti
- Infiammabile
- Designazione chimica policloroprene in solventi organici

● **APPLICAZIONE**

- Pulire le parti da incollare
- applicare con pennello una o due mani d'adesivo (a seconda dell'assorbimento del materiale) e lasciare asciugare
- unire le parti e pressare

Note: si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

● **SOLVENTI** Per diluizioni usare **SOLVENTE 31700**

● **IMBALLO** Latta da Kg. 15 netto

● **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.
Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

21-04-06 RM/pm